

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2000-212797

(43)Date of publication of application : 02.08.2000

(51)Int.Cl.

C25D 11/04

C22C 21/02

C25D 11/06

C25D 11/16

C25D 11/18

D06F 13/00

(21)Application number : 11-015219

(71)Applicant : HITACHI LTD

(22)Date of filing : 25.01.1999


(72)Inventor : UKO KENJI
OHASHI TAKEYA

(54) HIGHLY CORROSION-RESISTANT ALUMINUM DIE-CASTING MATERIAL AND ITS ANODIZATION METHOD

(57)Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a highly corrosion-resistance aluminum die-casting material with the lowering of the corrosion resistance of an anodic oxide film due to the nonuniformity in the intricate metallurgical structure on the surface of an aluminum die-casting material having a high content of Si improved and its production method has use.

SOLUTION: An anodic oxide film 5 consisting essentially of aluminum oxide and having ≤ 30 vol.% porosity is formed on the surface of an aluminum die-casting material contg. 14.5-18 wt.% Si to obtain a highly corrosion-resistance aluminum die-casting material. The film 34 of bayerite as aluminum oxide trihydrate is formed, and then a porous anodic oxide film is formed to seal the die-casting material.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2000-212797

(P2000-212797A)

(43) 公開日 平成12年8月2日(2000.8.2)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	テーマコード(参考)
C 2 5 D 11/04	3 0 8	C 2 5 D 11/04	3 0 8 3 B 1 5 5
C 2 2 C 21/02		C 2 2 C 21/02	
C 2 5 D 11/06		C 2 5 D 11/06	C
11/16	3 0 1	11/16	3 0 1
11/18	3 0 1	11/18	3 0 1 C
審査請求 未請求 請求項の数10 O L (全 7 頁) 最終頁に続く			

(21) 出願番号 特願平11-15219

(22) 出願日 平成11年1月25日(1999.1.25)

(71) 出願人 000005108

株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地

(72) 発明者 宇▲高▼ 健司

茨城県日立市大みか町七丁目1番1号 株

式会社日立製作所日立研究所内

(72) 発明者 大橋 健也

茨城県日立市大みか町七丁目1番1号 株

式会社日立製作所日立研究所内

(74) 代理人 100068504

弁理士 小川 勝男

Fターム(参考) 3B155 AA06 BA18 CA06 CB06 CB32

DC23 HB16 MA01 MA02


(54) 【発明の名称】 高耐食性アルミダイカスト材とその陽極酸化方法

(57) 【要約】

【課題】本発明の目的は、高Siを含むアルミダイカスト材表面の複雑な金属組織等の不均一性に起因する陽極酸化皮膜の耐食性低下を改善した高耐食性アルミダイカスト材とその製法及び用途を提供する。

【解決手段】Si 4.5～18 重量%を含有するアルミダイカスト材の表面に、酸化アルミニウムを主体としかつ空孔率が30体積%以下である陽極酸化皮膜を設けた高耐食性アルミニウムダイカスト材、酸化アルミニウムの三水和物であるパイヤライト皮膜を形成する処理をした後、多孔質陽極酸化皮膜を形成する処理を施し、次いで封孔処理を行う製法。

図 1



【特許請求の範囲】

【請求項 1】 Si 4.5～18 重量%を含有するアルミダイカスト材の表面に、酸化アルミニウムを主体としかつ空孔率が 30 体積%以下である陽極酸化皮膜を有することを特徴とする高耐食性アルミダイカスト材。

【請求項 2】 Si 4.5～18 重量%を含有するアルミダイカスト材の表面に、アルミニウムの水和酸化物を主成分とする外層と該外層の内側に非晶質で多孔質のアルミニウムの酸化物を主成分とする内層とを有することを特徴とする高耐食性アルミダイカスト材。

【請求項 3】 Si 4.5～18 重量%を含有するアルミダイカスト材表面に、酸化アルミニウムの三水和物であるバイヤライト皮膜を形成する処理をした後、多孔質陽極酸化皮膜を形成する処理を施し、次いで封孔処理を行うことを特徴とする高耐食性アルミダイカスト材の陽極酸化方法。

【請求項 4】 前記バイヤライト皮膜を形成する処理が、比抵抗 1 MΩ cm 以上の純水中に浸漬して 45～75℃で 5～60 分処理するものであることを特徴とする請求項 3 に記載の高耐食性アルミダイカスト材の陽極酸化方法。

【請求項 5】 前記陽極酸化処理が、硫酸、しゅう酸、りん酸、クロム酸を少なくとも一種を含む水溶液中で、直流法、交流法、交直重量法及び波形制御法のいずれかによって行うものであることを特徴とする請求項 3 又は 4 に記載の高耐食性アルミダイカスト材の陽極酸化方法。

【請求項 6】 前記封孔処理が、沸騰水中に浸漬もしくは加圧水蒸気に接触処理するものであることを特徴とする請求項 3～5 のいずれかに記載の高耐食性アルミダイカスト材の陽極酸化方法。

【請求項 7】 脱水槽を支えるフランジを有し、該フランジが Si 4.5～18 重量%を含有するアルミダイカスト材からなる全自動洗濯機であって、前記フランジ表面に酸化アルミニウムを主体としかつ空孔率が 30 体積%以下である陽極酸化皮膜を有することを特徴とする全自動洗濯機。

【請求項 8】 脱水槽を支えるフランジを有し、該フランジが Si 4.5～18 重量%を含有するアルミダイカスト材からなる全自動洗濯機の製造法であって、前記フランジ表面に酸化アルミニウムの三水和物であるバイヤライト皮膜を形成する処理をした後、多孔質陽極酸化皮膜を形成する処理を施し、次いで封孔処理を行うことを特徴とする全自動洗濯機の製造法。

【請求項 9】 アルミニウム又はアルミニウム合金部材を純水中に浸漬し、前記部材表面にバイヤライト皮膜を形成した後、電解質水溶液により陽極酸化処理を施すことを特徴とする高耐食性アルミニウム材の陽極酸化方法。

【請求項 10】 請求項 9 において、前記陽極酸化処理を施した後、封孔処理を施すことを特徴とする高耐食性アルミニウム材の陽極酸化方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は、新規な高耐食性アルミニウムダイカスト材とその陽極酸化方法及び用途に関するものである。

【0002】

【従来の技術】 アルミダイカストの生産量は近年、自動車用途の急激な伸びをはじめ、ますます増加する傾向にある。これは主として、次に示すようなアルミダイカストの特徴によるものである。

【0003】 (1) 軽量である。

【0004】 (2) 鋳造性に優れ、薄肉・複雑な形状にも適する。

【0005】 (3) 寸法精度が良い。

【0006】 (4) 生産性が良い。

【0007】 合金種類別では、Al-Cu-Si 系合金の ADC12 が生産量の大部分を占めている。ADC12 は、耐摩耗性、ダイカスト性の向上及び熱膨張率低下のために Si を 9.6～12 重量%、また機械的性質向上のために Cu を 1.5～3.5 重量%含んでおり、表 1 にその合金組成を示した。一般に、産業機械、計測機及び輸送機器のハウジングやカバー及び支持材といった各種部品に広く使用されているものである。

【0008】 ADC12 は、耐食性や外観上の問題から表面処理が必要とされる場合があり、他のアルミニウム材料同様、陽極酸化、化成処理、めっき及び塗装などの方法が用いられる。なかでも、耐食性や耐摩耗性に優れる陽極酸化処理が望まれている。

【0009】 しかし、ADC12 を代表とする Al-Cu-Si 系合金をはじめ、Al-Si 系や Al-Si-Mg 系といった合金、すなわち Si を 7.5～18 重量%含有する合金の場合、チル層と呼ばれる表面近傍の急冷組織に高密度に存在する Si の影響等により、表面処理特に陽極酸化する上で幾つかの問題が生じる。その一つが陽極酸化皮膜の局所的な黄色化である。すなわち、全体としては黒灰色に発色しながら一部が黄色を呈し、外観性に劣るという問題である。また、ダイカスト材特有の複雑な金属組織の上に形成した陽極酸化皮膜は、空孔が多いなど欠陥が目立ち、耐食性に不満が残るのが実情であった。

【0010】 従来、これらの問題に対しては、1) 合金成分の添加量を減らす等の材料側からの検討、2) 鋳造欠陥を減少させるための鋳造条件及び鋳造法の改善、3) 前処理も含めた陽極酸化処理方法の改良といった三方向からの検討がなされてきた。しかし、1) に関して、合金成分は前述のアルミダイカストの特性、特に鋳造性、寸法精度及び生産性と機械的特性の点から現状より大きく変更することは難しく、また 2) に関しても生産性等の制約があり問題を解決するまでには至っていない。よって、従来通りの材料及び鋳造法でつくられたも

のをいかにして表面処理するかという 3) の検討が現状では最も重要となる。

【0011】これに関連し、特開平9-1319 号公報では、研掃処理、フッ酸及びフッ素化合物処理、化学研磨を順に行った後に陽極酸化処理を施すことが紹介されている。物理的あるいは化学的に表面を削ることで表面性状を均一にすることにより、均一染色性と光輝性のある陽極酸化皮膜を形成させるものである。

【0012】このように従来技術では、アルミダイカストを陽極酸化処理する際の前処理として、ブラスト処理等の機械加工やフッ酸浴処理及び化学研磨といった工程が入る。

【0013】更に、特開平9-184093 号公報には、A1又はA1合金に対しペーマイト処理後0.07~0.3 μm 厚さの無孔質陽極酸化皮膜を形成することが開示されている。

【0014】しかしながら、工程が複雑になれば作業性及び経済性が低下するとともに、度重なる研掃、研磨処理によりアルミダイカストの特徴である寸法精度に誤差を生じる可能性がある。ゆえに、陽極酸化皮膜の黄色化を防止するにしても簡易かつ寸法精度を維持できる方法が求められる。更に、後者の方法には本発明に係る特定の合金に対する処理法は示されていない。

【0015】また、特開平1-287916 号公報には、アルミニウム箔を純水ボイル工程後にクエン酸水溶液による陽極酸化工程が示され、静電容量を高めることが示されている。

【0016】

【発明が解決しようとする課題】しかし、上記方法では優れた表面外観と耐食性の両立を目指したために、耐食性に関していえばまだ充分ではない面があった。よって、アルミダイカスト材の用途をさらに拡大する上で重要な要素となる一層の高耐食性化を達成できる方法について検討を重ねた。

【0017】本発明の目的は、より耐食性に優れたアルミダイカスト材とその製法及び用途を提供することにある。

【0018】

【課題を解決するための手段】本発明は、アルミニウム基合金部材に対するペーマイト処理の効果をさらに検討した結果、酸化アルミニウムの水和による体積膨張により被処理材表面をペーマイトがほぼ均質に覆い、後の陽極酸化皮膜の成長を均一にすること、よってペーマイト皮膜より水和水の多いバイヤライト皮膜の方が有利であることを見出し、本発明に至ったものである。

【0019】本発明は、Si 4.5~18 重量%を含有するアルミダイカスト材の表面に、空孔率が30体積%以下であり、好ましくは膜厚が8~30 μm の密着性に優れた陽極酸化皮膜が形成されているものである。

【0020】前記酸化皮膜はアルミニウムの水和酸化物

を主成分とする外層と非晶質で多孔質のアルミニウムの酸化物を主成分とする内層から構成されるものである。

【0021】本発明は、Si 4.5~18 重量%を含有するアルミダイカスト材表面にバイヤライト皮膜を形成する処理を施した後、多孔質陽極酸化皮膜を形成する処理及び封孔処理を順次施し、表面に高耐食性皮膜を付与するものである。

【0022】本発明は、前記バイヤライト皮膜形成処理が純水中に浸漬して加熱することにより行われるものである。この方法により、アルミダイカスト材の表面にバイヤライト皮膜と呼ばれる酸化アルミニウムの三水和物がほぼ全体を覆って表面組成のむらを減少させ、その後の陽極酸化皮膜の成長を均一にする効果をもたらす。前記バイヤライト皮膜形成処理において、処理温度と時間をそれぞれ45~75℃、5~60分とするのが好ましい。温度が45℃未満ではバイヤライト皮膜の形成が極端に遅く、逆に75℃を超えると酸化アルミニウムの一水和物であるペーマイトが形成するようになる。また、時間が5分未満ではバイヤライト皮膜の成長が不十分で、60分を超えることは生産性の点から好ましくない。

【0023】前記陽極酸化処理は、硫酸、しゅう酸、りん酸、クロム酸、酒石酸、スルファミン酸、ベンゼンスルホン酸を少なくとも一種以上含む水溶液中で、直流法、交流法、交直重畳法及び波形制御法のいずれかにより行われるものである。この方法により、厚い多孔質な陽極酸化皮膜を形成して耐食性を向上させることができる。

【0024】前記陽極酸化処理の電解液として上記酸を濃度で1~40重量%含有し、浴温10~42℃で、電界電圧が直流で10~60V、交流で20~120V、あるいは電流密度で50~600 $\text{A}\cdot\text{m}^{-2}$ にして、10~60分通電するのが好ましい。この方法により、膜厚が2~60 μm 、好ましくは8~30 μm の陽極酸化皮膜が得られる。

【0025】前記封孔処理は沸騰水中に浸漬あるいは加圧水蒸気に接触処理させることにより行われるものである。この方法により、多孔質酸化皮膜の孔壁部分の酸化アルミニウムが水和して体積膨張し、その結果、孔をほぼ塞ぐようになって高耐食性を得ることができる。

【0026】前記封孔処理は処理温度と時間をそれぞれ80~200℃、5~30分とするのが好ましい。この方法により、多孔質酸化皮膜の孔が表面側から塞がれていき緻密な皮膜へと変化するが、耐食性を考慮すると必ずしも孔の内部全てを完全に塞ぐ必要はない。よって、処理時間は最大でも30分とするのが処理効率、経済性の点から好ましい。

【0027】本発明は、アルミニウム又はアルミニウム合金部材を純水中に浸漬し、前記部材表面にバイヤライト皮膜を形成した後、電解質水溶液により陽極酸化処理

を施すことを特徴とする高耐食性アルミニウム材の陽極酸化方法にあり、更に前記陽極酸化処理を施した後、封孔処理を施すことを特徴とするものである。

【0028】本発明は、脱水槽を支えるフランジを有し、該フランジがSi 4.5～18重量%を含むアルミダイカスト材からなる全自動洗濯機であって、該フランジ表面に酸化アルミニウムを主体としかつ空孔率が30*

*体積%以下、好ましくは25体積%以下で膜厚が8～30 μ mの低空孔耐食性密着膜を有することを特徴とする。その製造法は前述と同様である。

【0029】本発明に用いられるアルミダイカスト材の組成の代表例を表1に示す。

【0030】

【表1】

化 学 成 分 (重 量 %)									
Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn	Ni	Sn	Al	JIS
(0.05以下)	11.0～13.0	(0.03以下)	(0.03以下)	0.3～0.6	(0.03以下)	(0.03以下)	(0.03以下)	残部	ADC1
(0.05以下)	9.0～10.0	0.40～0.6	(0.03以下)	0.3～0.6	(0.03以下)	(0.03以下)	(0.03以下)	残部	ADC3
(0.05以下)	4.5～6.0	(0.03以下)	(0.03以下)	0.3～0.6	(0.03以下)	(0.03以下)	(0.03以下)	残部	ADC7
2.0～4.0	7.5～9.5	(0.03以下)	(0.03以下)	0.3～0.6	(0.03以下)	(0.03以下)	(0.03以下)	残部	ADC10
1.5～3.5	10.5～12.0	(0.03以下)	(0.03以下)	0.3～0.6	(0.03以下)	(0.03以下)	(0.03以下)	残部	ADC12

() の数値は要求に応じて分析されるものである。

【0031】

【発明の実施の形態】(実施例1) 図1は表2に示すJIS規格ADC12のアルミダイカストに施した本発明※

※の陽極酸化皮膜処理工程を示す概略図である。

【0032】

【表2】

表 2

化学組成 (重量%)

	Si	Cu	Mg	Mn	Zn	Fe	Ni	Co	Al
フランジ	10.9	2.2	0.2	0.2	0.6	1.0	<0.1	<0.1	残部

【0033】図1(a)は、被処理材1の断面における表面状態を示し、ベース基体32表面近傍にはチル層33と呼ばれる厚さ数 μ m～数十 μ mの急冷凝固組織を有する。チル層は、急冷されたために微細な組織を有し、またAlと合金元素との共晶、固溶体及び金属間化合物が複雑に形成されている場合が多い。このような組織の不均一性が陽極酸化時における皮膜の不均一性、すなわち生成する皮膜の不健全性の主な原因となる。特にSi粒子は、皮膜中に分散することによって黒色化を引き起こすなど影響が大きい。なお、図中には最表面にある極めて薄い自然酸化膜は省略している。

【0034】上記被処理材は、アセトン等による脱脂を行った後、バイヤライト皮膜形成処理を施される。図1(b)に示す様に、この処理は、純水中に浸漬して加熱処理することにより、酸化アルミニウムの三水和物であるバイヤライト($Al_2O_3 \cdot 3H_2O$)34を生成するものである。本実施例では脱脂をアセトン中で10分間超

音波洗浄により行い、乾燥後、バイヤライト皮膜形成処理として比抵抗7M Ω cmの超純水中に浸漬し、60℃で30分間加熱処理した。バイヤライト皮膜形成処理後の試料表面は若干の光沢を残しつつやや黒味を帯びた灰色となった。

【0035】バイヤライト皮膜形成処理した後に施す陽極酸化処理は、耐食性付与のため行うものである。本実施例の陽極酸化条件は、15重量%硫酸溶液中、浴温25℃、電流密度2Adm⁻²で30分間電解とした。図1(c)に示す様に、水洗、乾燥後に陽極酸化皮膜35の膜厚を断面の直接観察により求めたところ、約10 μ mであった。

【0036】陽極酸化処理後に更に比抵抗7M Ω cmの純水中で30分煮沸処理する封孔処理を行った。

【0037】陽極酸化処理後の表面の皮膜は酸化アルミニウムであるが、その皮膜の中に若干の処理液のイオンが含まれており、多孔質の皮膜となっている。そして、

その次の封孔処理によって穴の部分にアルミニウムの水和物を有する皮膜が形成された。

【0038】本発明例を適用したADC12材表面を電子顕微鏡で観察した結果、従来の陽極酸化のみでは空孔率が約50体積%であるのに対し、本実施例では約半分の25体積%以下となり、緻密な皮膜が形成されていることがわかった。

【0039】表3は本実施例の0.06重量%塩化ナトリウム

表 3

	前処理	陽極酸化処理	孔食電位 mV vs. Ag / AgCl
本実施例	バイヤライト	有	+710
比較例1	ペーマイト	有	+400
比較例2	無	有	-180
比較例3	無	無	-580

【0041】孔食電位は、電位を正方向に掃引していったときに孔食が起り始めた電位であり、数値が大きいほど耐食性が良いことを示す。表3にみられるように、陽極酸化のみ(-180mV)あるいはペーマイト処理後に陽極酸化した場合(+400mV)と比較して、本開発例では+710mVと著しく耐食性が向上していることがわかる。

【0042】(実施例2)図2は、本発明の耐食性皮膜処理を施した全自動洗濯機の断面図である。鋼板製で且つ箱形の外枠1内には、吊り棒2及び防振ばね3によってポリプロピレン等の合成樹脂製の外槽4が防振支持されている。外槽4の側壁には、防振ばね3を介して吊り棒2に係合するリブ4aが突設されている。

【0043】外槽4内には水平断面形状が略円形で且つステンレス鋼板製の洗濯兼脱水槽5が設けられる。この洗濯兼脱水槽5の上端縁には合成樹脂製の上部流体バランスリング6がねじにより取り付けられている。洗濯兼脱水槽5の側壁には多数の脱水孔5aが設けられ、底部内側の中央にはポリプロピレン等の合成樹脂で成形した大形の回転翼7が設置され、回転翼7の周囲にはその外周面を洗濯兼脱水槽5の内周面に当接して支えたポリプロピレン等の合成樹脂製の中空リングに流体を封入した下部流体バランスリング8が取り付けられる。

【0044】外槽4の上端には、外槽4と洗濯兼脱水槽5の間の隙間に洗濯物が落下するのを防止するために、合成樹脂製の槽カバー9が設けられる。

【0045】排水装置10は、外槽4の底部の外側に取り付けられて外槽4の内側に連通した排水電磁弁11と、排水電磁弁11に後続する排水ホース12を備える。排水ホース12は、外枠1の側壁下部に形成した穴を通して枠外に伸長される。

【0046】外槽4の底部外側には、更に、駆動装置13を取り付ける鋼板製のセンターベース14が固定されており、該センターベース14には洗濯用モータ15と

*リウム溶液中における孔食電位の測定結果を示している。比較例として、本実施例のバイヤライトに代えてペーマイト処理を施したもの(比較例)、前処理無しで陽極酸化のみのもの(比較例2)及び無処理のADC12材(比較例3)についての結果も併せて示した。

【0040】

【表3】

クラッチ機構部16が固定される。洗濯用モータ15の出力軸15aには駆動プーリー17が固定され、クラッチ機構部16の入力軸16aには従動プーリー18が固定され、両プーリー17、18はベルト19によって連結される。クラッチ機構部16は、その内部に洗濯駆動と脱水駆動を切り換えるクラッチや減速機構を備え、その2重出力軸16bはセンターベース14及び外槽4を貫通して外槽4内に突出し、外側軸には洗濯兼脱水槽5が結合され、内側軸には回転翼7が結合される。

【0047】外枠1の上端部には上面カバー20が取り付けられ、該上面カバー20の中央部には衣類投入口20aが開口し、その手前側にはフロントパネルボックス20bが形成され、後側にはリアパネルボックス20cが形成される。衣類投入口20aは開閉蓋21で開閉自在に覆われ、フロントパネルボックス20b内には制御装置22が設置され、リアパネルボックス20c内には注水口23に連なる給水電磁弁24が設置される。

【0048】洗濯兼脱水槽5は、図3に示すように、ステンレス鋼板製で円筒状の胴部5bの下端縁とステンレス鋼板製で碗状の底部5cの上端縁をはぜ折り加締めにより締結して構成されている。底部5cは、胴部5bと結合される上端部が下部流体バランスリング8を嵌め込む下部よりも大径となるような段付きに絞り加工され、外側底面はねじ止めされたJIS規格のADC12のダイキャスト物からなるフランジ5dによって補強され、前記クラッチ機構部16の2重出力軸16bの外側軸が該フランジ5dに結合される。そして、この2重出力軸16bの内側軸はフランジ5dと底部5cを貫通し、その先端に回転翼7が結合される。この回転翼7は、その裏側に下部流体バランスリング8にその外周が微小間隙を介して包囲されて形成された洗濯水循環ポンプ室内で回転する遠心羽根7aを備える。循環水路カバー25は、洗濯兼脱水槽5の内壁面に上下方向に伸びるように取り付けられて糸屑除去循環水路25aを形成

し、その下端部は前記下部流体バランスリング8に形成した狭窄部を跨いで洗濯水循環ポンプ室の吐き出し口に受水口として開口し、上端に開口する吐出口には、糸屑回収フィルタ26が設置される。

【0049】洗濯水循環ポンプ室内で回転する回転翼7の遠心羽根7aは洗濯水循環ポンプ室内の洗濯水を加圧して受水口に吐き出し、洗濯兼脱水槽5の下側の通水口5eを通して外槽4内の洗濯水を吸い込むものである。

【0050】上述の構造において、本実施例ではフランジ5dを実施例1に記載の方法と全く同様にバイヤライト10 10 処理、陽極酸化処理及び封孔処理を順次行い、実施例1と同様に空孔率25体積%以下の緻密な酸化皮膜を形成した。得られた皮膜の特性もほぼ同様であった。

【0051】（実施例3）図4及び図5は、実施例2の構造のフランジ5dの構造に代えて実施例1と同様の処理を行ったフランジの平面図及び断面図である。

【0052】本実施で用いるバイヤライト皮膜形成処理工程は、研掃処理工程等と比較して、被処理材の形状をほとんど問題にしない。本実施例の全自動洗濯機のフランジ36は洗濯槽固定用ボルト穴37及び中心穴38を 20 有するが、前述と同様の酸化皮膜を有するものである。これらの形状、位置及び数等は用途に応じて適宜変更することが可能である。

【0053】さらに、バイヤライト皮膜形成処理の温度は、ペーナイト処理の80～200℃と比較してはるかに低い45～75℃であるため、作業性にも優れてい *

＊る。

【0054】本実施例ではAl-Cu-Si系合金のADC12に適用した例について示したが、同系合金のADC10、Al-Si系合金のADC1、Al-Si-Mg系合金のADC3その他Siを7.5～18重量%含むようなアルミダイカストに適用することができる。

【0055】また、本実施例の被処理材は、表面近傍のチル層を有するが、チル層を持たない組織、チル層が極微量表面に存在する組織又はこれらの組織が混在しているものでもよい。

【0056】

【発明の効果】本発明によれば、低空孔で緻密な高耐食性陽極酸化皮膜を得ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に従った皮膜の処理工程を示す概略図。

【図2】本発明の一実施例である全自動洗濯機の平面図。

【図3】図2の全自動洗濯機フランジ近傍の拡大断面図。


【図4】本発明の他の実施例のフランジの平面図。

【図5】図4のフランジの断面図。


【符号の説明】

5d…フランジ、32…ベース基板、33…チル層、34…バイヤライト皮膜、35…陽極酸化皮膜、37…ボルト穴、38…中心穴。


【図1】




【図2】



【図4】




【図5】



5…洗濯兼脱水槽 7…回転翼 8…下部流体バランスリング

【図3】

図 3



5b...胴部 5c...底部 7a...通心羽根

フロントページの続き

(51)Int.Cl.⁷

D 0 6 F 13/00

識別記号

F I

D 0 6 F 13/00

テーマコード(参考)